

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1  
Листов 1

ТС 05.1982.17

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Эмали «Фарбакоут ЭП-152» и покрытия на ее основе, производства  
ООО «ПАССАТСТАЛЬ», Республика Беларусь.

Таблица 1.

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                                                                                                                                                     | Обозначение ТНПА,<br>устанавливающего<br>методы испытаний<br>(особые условия) | Фактически получен-<br>ные значения                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с                                                                                                          | ГОСТ 8420                                                                     | 120                                                              |
| 2.       | Массовая доля нелетучих веществ, %                                                                                                                                                                           | ГОСТ 31939                                                                    | 45,5                                                             |
| 3.       | Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 0,5) °С, мин                                                                                                                                              | ГОСТ 19007                                                                    | 30                                                               |
| 4.       | Укрывистость сухой пленки, г/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                  | ГОСТ 8784                                                                     | 92                                                               |
| 5.       | Внешний вид покрытия                                                                                                                                                                                         | визуально                                                                     | Однородная глад-<br>кая поверхность<br>без кратеров и<br>морщин  |
| 6.       | Степень перетира, мкм                                                                                                                                                                                        | ГОСТ 31973                                                                    | 38                                                               |
| 7.       | Прочность покрытия при ударе, см                                                                                                                                                                             | ГОСТ 4765                                                                     | 80                                                               |
| 8.       | Твердость покрытия по маятниково-<br>му прибору типа ТМЛ, отн. ед.                                                                                                                                           | ГОСТ 5233                                                                     | 0,44                                                             |
| 9.       | Эластичность покрытия при изгибе,<br>мм                                                                                                                                                                      | ГОСТ 31974                                                                    | 1                                                                |
| 10.      | Адгезия покрытия к основанию,<br>балл:<br>- сталь                                                                                                                                                            | ГОСТ 15140                                                                    | 1                                                                |
| 11.      | Срок годности эмали при температу-<br>ре (20 ± 0,5) °С после смешивания по-<br>луфабриката эмали с отвердителем, ч                                                                                           | ГОСТ 27271                                                                    | 12                                                               |
| 12.      | Стойкость покрытия к действию хи-<br>мических сред по изменению внеш-<br>него вида после экспозиции в:<br>- бензин (24 ч);<br>- минеральное масло (24 ч);<br>- 3 %-ный раствор NaCl (24 ч);<br>- вода (72 ч) | ГОСТ 9.403                                                                    | Без изменений<br>Без изменений<br>Без изменений<br>Без изменений |